

Epoxy地床系列產品

建築類系列產品

防蝕系列產品

## 產品編號：KL-203

### ■ 水性防潮底漆

#### Water-Base Epoxy Anti-humidity Primer

●KL-203是水性環氧樹脂，搭配特殊氨硬化劑，可以直接加水混合，易於塗刷。其硬化後，物性佳，對潮濕面接  
著效果佳，可適用於混凝土水泥面之底漆。●KL-203 is water-base Epoxy resin, and can mixed with water, it is easy to use.

Excellent physical property of surface coating, it can be use for concrete cement and on damp or wet surface.

#### 用 途USAGE

●潮濕面水泥地面之底漆塗裝 ●食品廠、電子廠、GMP藥廠、無塵室、倉庫、保養場、學校、停車場、機械廠、五金工廠、醫院、大賣場、大樓地下室工程及潮濕面等地面塗裝。●Damp surface cement ground material, this primer is good for wet Concrete surface. ●Food-stuff factory, Electronic factory, GMP pharmaceutical factory, Dust-free room, warehouses, service factory, school, parking area, machine processing plants, metal works, hospital, underground, supermarket on floor coating.

#### 特性

- 與水易於混合無溶劑之公害。
- 耐水性優異。
- 漆膜堅韌、附著性優良。
- 低敏感性，無刺激味道。

#### CHARACTERISTICS

- Easy to mixed with water, and no pollution of solvent-free.
- Excellent water resistance.
- A tough film, with good adhesion.
- Low sensitivity, non excite odor.

#### 技術資料

#### Technical data

顏 色	主劑:透明	硬化劑:白色乳液	Color	Resin:Clear	Hardener : white
配合比	1 : 4		Mixing ratio	1:4	
包裝量 主劑(kg)	4		Packaging Resin(kg)	4	
硬化劑(kg)	16		Hardener (kg)	16	
可使用時間(min)	30(25°C)		Pot life (min)	30(25°C)	
硬化時間(hr)	24(25°C)		Full Hard (hr)	24(25°C)	

## 產品編號：KL-221 ■ 水性防潮中塗

### Water-Base Epoxy Middle Coating

●KL-221是水性環氧樹脂，搭配特殊變性硬化劑，可以添加石英砂及特殊骨材與水混合，具流動性，易於施工。其硬化後，物性佳，可適用於混凝土水泥面中塗，對潮濕面接著效果佳。

●KL-221 is water-base Epoxy resin, and can mixed with water. has the fluidity and easy to working. Excellent physical property after hardening, it can be use for concrete cement surface and wet surface.

#### 用 途USAGE

●潮濕面水泥地面之中塗漆 ●食品廠、電子廠、GMP藥廠、無塵室、倉庫、保養場、學校、停車場、機械廠、五金工廠、醫院、大賣場、大樓地下室等地坪工程之塗裝。●Damp surface and Concrete cement surface. ●Food-stuff factory, Electronic factory, GMP pharmaceutical factory, Dust-free room, warehouses, service factory, school, parking area, machine processing plants, metal works, hospital, underground, supermarket on wet or damp floor coating.

#### 特性

- 漆膜堅韌、附著性優良。 ●硬度高、耐磨耗性優良。
- 耐鹼及耐水性優異。 ●與水易於混合無溶劑之公害。
- 低敏感性、無刺激味道。

#### CHARACTERISTICS

- A tough film, with good adhesion ●Higher hardness and good wear resistance.
- Excellent alkali resistance and water resistance.
- Easy to mixed with water, and no pollution of solvent-free.
- Low sensitivity and irritable-free.

#### 技術資料

#### Technical data

顏 色	主劑:灰色或綠色	硬化劑 灰色或綠色	Color	Resin:green or gray	Hardener : green or gray
配合比	4 : 1		Mixing ratio	4:1	
包裝量 主劑(kg)	16		Packaging Resin(kg)	16	
硬化劑(kg)	4		Hardener (kg)	4	
可使用時間(min)	20(25°C)		Pot life (min)	20(25°C)	
硬化時間(hr)	12(25°C)		Full Hard (hr)	12(25°C)	