

Epoxy地床系列產品

建築類系列產品

防蝕系列產品

產品編號：KL-204

■ 無溶劑型底漆

Solventfree Epoxy Clear Primer

- KL-204是高強度無溶劑型環氧樹脂，其特徵是無溶劑低黏度，易施工，高物性強度，適用於地床之透明底漆。
- KL-204 is high strength non-solvent Epoxy, character of solvent-free and low viscosity, easy for working. it is clear primer for floor.

用 途USAGE

- 食品廠、電子廠、GMP藥廠、無塵室、倉庫、保養場、學校、停車場、機械廠、五金工廠、醫院、大賣場、大樓地下室等地坪工程之塗裝。
- Food-stuff factory, Electric factory, GMP pharmaceutical factory, Dust-free room, warehouses, service factory, school, parking area, machine processing plants, metal works, hospital, supermarket, underground etc, on floor coating.

特性

- 耐酸鹼、耐溶劑性等優異。
- 與水泥面接著性優異，不龜裂、不剝落。
- 耐磨耗性優異。
- 低敏感性，無溶劑之刺激味道。

CHARACTERISTICS

- Excellent acid alkali resistance and solvent resistance.
- Good adhesion for cement, non cracking and non peel.
- Excellent wear resistance.
- Low sensitivity, non excite odor.

技術資料

Technical data

| | | |
|------------|----------|--------|
| 顏色 | 主劑:透明 | 硬化劑:微黃 |
| 配合比 | 3:1 | |
| 包裝量 主劑(kg) | 18 | |
| 硬化劑(kg) | 6 | |
| 可使用時間(min) | 20(25°C) | |
| 硬化時間(hr) | 8(25°C) | |

| | | |
|---------------------|-------------|------------------------|
| Color | Resin:Clear | Hardener: Yellow brown |
| Mixing ratio | 3:1 | |
| Packaging Resin(kg) | 18 | |
| Hardener(kg) | 6 | |
| Pot life (min) | 20(25°C) | |
| Full Hard (hr) | 8(25°C) | |

產品編號：KL-205 ■ 水泥面滲透型底漆 Epoxy Permeate Primer

- KL-205是環氧樹脂與聚醯胺硬化劑反應而成之底漆，有優異的接著性，硬化後之塗膜有優良之耐水性，耐藥品性。
- KL-205 is a primer formed by Epoxy resin react with polyamide, after hardening, the coating film has great adhesive、waterproof and chemical-resistance.

用 途USAGE

- 溶劑型環氧樹脂塗料，高滲透性底漆 ●無機素材、金鋼砂磨石子地之多用途環氧底漆 ●水泥製品之透明滲透底漆
- Solvent type Epoxy resin, high permeability primer. ●inorganic substrate, cement floor and terrazzo floor.
- It is permeate primer for cement surface.

特性

- 塗膜堅韌且附著力良好。
- 耐化學藥品性佳。
- 耐水，耐酸鹼性優異。

CHARACTERISTICS

- A tough film with good adhesion.
- Excellent chemicals resistance.
- Excellent water resistance and acid alkali resistance.

技術資料

Technical data

| | | |
|------------|----------|--------|
| 顏色 | 主劑:透明 | 硬化劑:微黃 |
| 配合比 | 2:1 | |
| 包裝量 主劑(kg) | 16 | |
| 硬化劑(kg) | 8 | |
| 可使用時間(min) | 60(25°C) | |
| 硬化時間(hr) | 8(25°C) | |

| | | |
|---------------------|-------------|------------------------|
| Color | Resin:Clear | Hardener: Yellow brown |
| Mixing ratio | 2:1 | |
| Packaging Resin(kg) | 16 | |
| Hardener(kg) | 8 | |
| Pot life (min) | 60(25°C) | |
| Full Hard (hr) | 8(25°C) | |