

Epoxy地床系列產品

建築類系列產品

防蝕系列產品

產品編號：KL-130

■ 油性水泥漆

Solvent - base Masonry Paint

- 由耐候，耐鹼性非常優越之壓克力樹脂 (ACRYLIC RESIN) 為主體，配合特殊原料及添加劑精製而成之油性水泥漆。
- KL-130 is base on special acrylic resin and pigment, with water-resistance and alkali-resistance, coating use on cement.

用 途USAGE

- 適用於辦公大樓、觀光飯店、公供場所、醫院、店鋪、工廠、住宅等，水泥內外壁之防水、防護及裝飾用塗料。
- It is used interior or exterior cement walls such as office block, tour hotel, public place, hospital, shop, house, etc.

特性

- 乾燥迅速、作業性良好。
- 具優異之耐候性。
- 耐水性及耐鹼性優越。
- 塗膜光亮柔韌。
- 附著性強。

CHARACTERISTICS

- Fast drying, good working ability.
- Excellent weathering-resistance.
- Excellent water-resistance and alkali-resistance.
- Glossy tough film.
- Good adhesion.

技術資料

Technical data

光澤度	70%以上。
顏色	各色。
粘度	85~95 K.U.(25°C)。
重量	1.2 kg/L以上。
遮蓋力	12.5m ² /L以上。
乾燥時間	指觸:1小時以內;堅結:3小時以內。
塗裝間隔	至少3小時以上。
適用底漆	油性水泥底漆。
理論塗佈量	42m ² /Gal, 濕膜 90 μm(Micron) 乾膜35 μm (Micron)
總不揮發份	50%以上。
稀釋劑	甲苯或二甲苯。
稀釋劑用量	5~25%(依使用工具而定)。
乾膜厚度	35~40 μm(噴塗一道)。
貯藏安定性	正常情況下,至少一年。
塗裝方法	刷塗、噴塗、滾塗。

Gloss	70%
Color	general
Viscosity min	85~95 K.U.(25°C)
Weight	Above 1.2Kg/L
Hiding Powe	Above 12.5m ² /L
Dry time	Set-to-touch within 1 hr; dry hard within 3 hrs
Recoating interval	min 3 hrs
Suitable primer	Solvent -base masonry primer
Theoretical coverage	42m ² /Gal wet film 90μm(Micron),dry film 35μm (Micron)
Total solids(by wt.)	min. 50%
Thinner	xylene
Thinner (by volume)	5~25%. (depend on use tools)
Suggested D.F.T.	35~40μm(per coat)
Storage stability	under the normal condition, one year at least
Application method	Brushing, spraying, rolling