

- 由環氧樹脂及聚醯胺硬化劑為主要原料，配合高級無毒性防銹顏料--三聚磷酸鋁精製而成之二液型環氧樹脂防銹底漆。
- KL-405 is an primer of Epoxy resin and polyamide with aluminum tripolyphosphate inhibitive pigment.

用途 USAGE

- 橋梁，工廠設備，貯槽等鋼鐵構造物，防蝕、防銹用底漆。
- As a Aluminum Tripolyphosphate Epoxy primer for bridge ,chemical factory ,tank, steel structure , iron metal use as anti-corrosive primer.

特性

- 耐水、耐海水性及耐蝕性特佳。
- 耐酸、耐鹼、耐溶劑性及耐油性等耐化性特佳。
- 塗膜堅韌、附著力及耐磨擦力優良。
- 三聚磷酸鋁為無毒性防銹顏料，替代紅丹(四氧化三鉛)防銹顏料。

CHARACTERISTICS

- Excellent water-resistance,salty water-resistance and anti-corrosive.
- With acid and alkali-resistance, solvent-resistance, oil-resistance and chemical- resistance.
- A tough film, with good adhesion and wear resistance.
- Good anti-corrosion property, aluminum tripolyphosphate non-toxic.

技術資料

Technical data

| | |
|-------|---|
| 光澤度 | 平光。 |
| 顏色 | 白色、棕色。 |
| 粘度 | 75~90 K.U.(25°C)。 |
| 重量 | 1.3kg/L以上(混合漆)。 |
| 遮蓋力 | 12.5m ² /L以上(混合漆)。 |
| 乾燥時間 | 指觸2小時以內，堅結12小時以內(在25°C相對濕度50%時) 完全硬化7天。 |
| 塗裝間隔 | 最少12小時以上，最多5天以內。 |
| 適用面漆 | KL-430安步瓷漆，KL-530聚胺基甲酸樹脂面漆(優利面漆) ；KL-535氟碳樹脂面漆。 |
| 理論塗佈量 | 38m ² /gal 濕膜100 μm(micron) 乾膜45 μm(micron)。 |
| 總不揮發物 | 60%以上(重量比)(混合漆)。 |
| 混合比 | 主劑：硬化劑= 9 : 1(重量比)。 |
| 可使用時間 | 4小時以內(25°C);3小時以內(30°C) |
| 調薄劑 | 安步漆溶劑；用量：5~10%(視使用工具而定)。 |
| 乾膜厚度 | 35~40 μm(噴塗一道)。 |
| 貯藏安定性 | 正常情況下，至少一年以上。 |
| 塗裝方法 | 刷塗、滾塗、無氣噴塗。 |

| | |
|-----------------------|--|
| Gloss | Flat |
| Color | White、brown |
| Viscosity | 75~90 K.U.(25°C) |
| Weight | Above 1.3 kg/L(mixed) |
| Hiding power | Above 12.5m ² /L(mixed) |
| Drying time (25°C) | Set-to touch within 2 hrs; dry hard within 12 hrs; Full cure within 7days.(at 25°C relative humidity 50%) |
| Recoating interval | min.12 hrs (25°C);max 5 days (25°C) |
| Suitable top coat | KL-430 Epoxy resin enamel KL-530 Polyurethane coating KL-535 Fluorocarbon resin coatings |
| Theoretical coverage | 38m ² /Gal.wet film 100μm (micron) ,dry film 45μm(micron) |
| Total Solids (by wt.) | min. 60%,(mixed) |
| Mixing ratio | Resin:hardener =9:1(by weight) |
| Pot life | Within 4 hrs(25°C);within 3hrs(30°C) |
| Thinner | Epoxy resin thinner |
| Thinner (by volume) | 5~10%(depend on use tools) |
| Suggested D.F.T. | 35~40μm(per coat) |
| Storage stability | under the normal condition, one year at least |
| Application Method | Brushing, rolling, airless-spray |